PRODUCTO Nº : 1.545

FORT PAINT ANTIGRAFFITI PRIMER

DESCRIPCION:
Barniz de imprimación para tratamiento antigraffiti de soportes de cemento, hormigón, ladrillo, piedra artificial, revocos, piedra caliza, etc.
Es un producto similar al **FORT PAINT ANTIGRAFFITI** en cuanto a su composición, resistencia y protección antigraffiti, con la ventaja de penetrar mejor en el soporte y sellarlo para el posterior tratamiento con **FORT PAINT ANTIGRAFFITI**.

CAMPO DE APLICACION ::
Como barniz de imprimación o primera mano en todos aquellos soportes porosos para evitar la aparición de eflorescencias.
Se recomienda siempre como primera mano antes de aplicar **FORT PAINT ANTIGRAFFITI** MATE O SATINADO.
Como norma general se aplicará primero una mano de **FORT PAINT ANTIGRAFFITI PRIMER** y después una o dos manos, según rugosidad del soporte, de **FORT PAINT ANTIGRAFFITI** MATE O SATINADO.

CARACTERISTICAS:

Nº de componentes	:	Dos, base y endurecedor.
Aspecto	:	Brillante
Tiempos de Secado a 20º C y 55% H.R.	:	Tacto, 3-4 horas Duro, 24 horas Repintado, mínimo 16 horas, máximo 48 horas. Curado total 7 días.
Proporciones de mezcla	:	Un envase del componente base con un envase del componente endurecedor (2 partes en peso de Base con 1 parte en peso de Endurecedor)
Vida útil de la mezcla	:	8 horas aproximadamente
Aplicación	:	Brocha, rodillo o pistola
Diluyente	:	**TIM SOLVENT UP**
Rendimiento Teórico	:	7 m^2/kg. a 50 micras de espesor de película seca.

El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad del soporte, espesores aplicados, método de aplicación, condiciones ambientales,etc.

Timón International® es una marca propiedad de Industrias Químicas Safecma S.A - C.I.F. A-28655157

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos

TIMÓN INTERNATIONAL
C/ La Fundición, 71 - 3ª planta. Pol. Ind. Santa Ana - 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) - Tel.: 916 702 519 - Fax: 916 664 914
www.timoninternational.com - e-mail: correo@timoninternational.com

PREPARACION SUPERFICIAL:
Las superficies estarán perfectamente secas, limpias de grasa, polvo y cualquier otro contaminante.
Las superficies sin porosidad ni rugosidad, deberán desbastarse mediante ataque químico con nuestro **TIMHOR-FA**, enjuagando seguidamente con abundante agua para eliminar todo resto de producto.

MODO DE EMPLEO:
Remover el contenido del envase de componente Base y añadir lentamente el contenido del envase de Endurecedor. Agitar hasta total homogenización. Dejar reposar durante 10 minutos.
En superficies poco porosas, diluir con un 10% de **TIM SOLVENT UP**, y aplicar procurando cubrir bien toda la superficie. En superficies muy porosas se podrá diluir con un 5-10% de **TIM SOLVENT UP**.
En ciertos soportes muy rugosos o con extremada porosidad, se recomienda aplicar dos manos de **FORT PAINT ANTIGRAFFITI PRIMER**, antes de aplicar **FORT PAINT ANTIGRAFFITI**, MATE O SANTINADO, de terminación.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10º C.
- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o la temperatura del soporte esté a menos de 3º C por encima del punto de rocío.
- En soportes porosos, se resaltará la tonalidad de los mismos.
- Comprobar, antes de aplicar el producto, la ausencia de humedad en el soporte.
- Siempre se debe hacer un ensayo de comprobación sobre el soporte al que se va a aplicar, en alguna zona discreta del mismo.

PRESENTACION:
Conjuntos de 9 kg. (Base+Endurecedor) en envases metálicos.

ED.1994/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos
TIMÓN INTERNATIONAL
C/ La Fundición, 71 - 3ª planta. Pol. Ind. Santa Ana - 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) - Tel.: 916 702 519 - Fax: 916 664 914
www.timoninternational.com - e-mail: correo@timoninternational.com